

VDK

ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

г. Киев, ул. Киквидзе 31 (Бойчука 31)

www.vdk.kiev.ua

+38 096 888 72 88

+38 067 103 11 88

SOLIDO COLORATO (ГУСТОЙ ОКРАШЕННЫЙ)

Описание

Густой клей средней степени вязкости. Идеально подходит для склейки и ремонта гранита, мрамора и других подобных материалов. Благодаря густой форме выпуска, используется при проведении работ в вертикальной плоскости. Отвержденный продукт отлично полируется. Хорошая степень реакции при низкой температуре. Клей имеет низкую степень усадки и обладает хорошей адгезией к большинству материалов. Долго остается в рабочем состоянии по истечении срока годности.



Инструкция по использованию

Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой. Возьмите из банки/ведра/бочки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 2-3 % от веса. Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь. Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку. Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители. Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем. Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончании смешивания. **После использования хорошо закройте банку. Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей**

www.vdk.kiev.ua

Техническая информация

Технический лист	
Вязкость при 25°C 20 Па*с (ASTM D2196)	200000-350000 cps
Плотность при 25°C гр./см3	1.65
Внешний вид	Цветная паста
Пропорции клея/отвердителя гр.	100+2/3
Время желатизации (без упаковки) при 25°C мин.	3-4
Остается липким в тонком слое при 25° С мин	15-20
Время полного отверждения при 25°C мин	60-80
Минимальная температура реакции	0°C
Минимальная температура эксплуатации	0°c
Максимальная температура эксплуатации	+110°C
Срок годности при 25°C	6 месяцев
Испытания на прочность по системе ASTM*	
Предел прочности при растяжении МПа	25
Растяжимость	>1%
Модуль сжатия	2900
Испытание на изгиб	
Разрушающая нагрузка МПа	36
Тест на адгезию	
Сила адгезии при 25°C через 2 часа на полированном мраморе Боттичино	3.5
Сила адгезии при 25°C через 24 часа на полированном мраморе Боттичино	4

*ASTM International (American Society for Testing and Materials) — американская международная добровольная организация, разрабатывающая и издающая стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. www.astm.org

Срок годности

Срок хранения продукции 6 месяцев при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, избегать от влажности и солнца.

Правила безопасности

Клей и отвердитель – химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.

Возможная упаковка

1 л.