

AS 930 CP – www.vdk.kiev.ua

Антикислотная защита и защита от пятен на основе растворителя.
Натуральный эффект, для мрамора, травертина,
известняка и материалов чувствительных к кислотам.



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

AS 930 CP - это грязеотталкивающая и кислотостойкая защита с естественным эффектом. **AS 930 CP** подходит для обеспечения защиты от пятен и от кислоты на всех поверхностях, где необходим этот тип защиты, таких как столы, кухонные столешницы, столешницы в ванной и т.д. **AS 930 CP** - это продукт для естественного эффекта, который после нанесения не меняет первоначальный вид обработанной поверхности.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ отличные противокислотные свойства
- ✓ отличные противозадирные свойства
- ✓ упрощает работу по уходу, очистке и обслуживанию
- ✓ не желтеет со временем
- ✓ сертифицировано для контакта с пищевыми продуктами

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продукт подходит для внутреннего и наружного применения.

Подходящий продукт для нанесения на: мрамор, травертин, известняк и другие чувствительные к кислоте материалы.

РАСХОД

15 / 20 м² / кг

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Меламина губка, меламина подушка

ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка и очистка основания

- Тщательно очистите поверхность, стараясь удалить пыль и грязь с поверхности.
- Не наносите AS 930 на влажные или влажные поверхности.
- Защитите соседние поверхности, на которые вы не собираетесь наносить продукт.

Выполнения работы

1. Нанести минимальное количество продукта непосредственно на поверхность
2. Распределите продукт по поверхности, используя меламина губку. Обратите внимание, чтобы продукт равномерно распределялся по всей поверхности, и чтобы создать целостный и равномерный слой продукта. Не позволяйте продукту высохнуть во время этой фазы распределения.
3. Подождите, пока слой продукта полностью высохнет
4. Продукт будет полностью сухим через 1-2 часа после нанесения, но максимальная эффективность продукта против пятен и кислот достигается через 24 часа после нанесения.
5. Через 24 часа после нанесения продукта можно наносить продукт CP5 для повышения механической стойкости и устойчивости к царапинам.





LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

ПОКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не наносите продукт на влажные или грязные поверхности.
- Не наносите продукт на перегретые поверхности.
- После укладки слоя AS 930 дайте ему высохнуть самопроизвольно, не касаясь его. или без повторного вмешательства в область, уже обработанную до того, как она полностью высохнет, чтобы избежать неравномерности после высыхания
- Прежде чем приступить к нанесению продукта на всю поверхность, желательно провести профилактическую проверку части материала, которая не видна или не уложена, чтобы оценить ее пригодность для использования по назначению
- Избегайте использования лезвий и других острых предметов непосредственно на поверхности. Используйте специальные разделочные доски.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

В конце применения используемое оборудование можно мыть уайт-спиритом.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При обращении с продуктом всегда используйте наиболее подходящие средства индивидуальной защиты и строго соблюдайте то, что указано в паспорте безопасности продукта.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид:	жидкость
Цвет:	прозрачный
Запах:	Углеводородный растворитель
Удельный вес при 20 ° C	906 ± 10 г / л
Температура вспышки (ASTM D 56)	17 & deg; C

ХРАНЕНИЕ

Хранить контейнеры плотно закрытыми и в прохладном, сухом месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке и хранить в прохладном и сухом месте.

УПАКОВКИ

- 1 кг бутылки - 12 бутылок в коробке





LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ



H22 6	Легковоспламеняющаяся жидкость и пары.
P210	Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания. Не курить
P280	Носить защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / лица.
P303 + P361 + P353	В случае контакта с кожей (или волосами): немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу / принять душ.
P370 + P378	В случае пожара: использовать углекислый газ, пену, порошок для тушения.
P403 + P233	Хранить контейнер плотно закрытым и в хорошо проветриваемом месте.
P403 + P235	Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте.

Редакция 0 0,0 - 03 / 10 / 201 9

Этот лист данных отменяет и заменяет любую другую предыдущую версию. Всегда обращайтесь к самой последней версии технического паспорта, доступного на сайте. Faber Chimica оставляет за собой право обновлять и / или изменять данные и информацию, представленные в техническом листе.

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является результатом нашего более широкого исследования и технического опыта эксплуатации. В любом случае, рекомендуется всегда проводить профилактический тест, чтобы проверить пригодность продукта как для предполагаемого использования, так и для типа материала, на который он предназначен для нанесения. Указанная информация и предложения никоим образом не могут считаться обязательными или подразумевать нашу ответственность, поскольку условия и методы использования продукта не могут контролироваться нами. Поэтому Faber Chimica Srl снимает с себя всю ответственность за использование этих данных и предложений.

