

YS ONE

Протиковзний засіб на водній основі для кераміки, керамограніту, кварцу, граніту та крем'янистого каміння



YS ONE - це засіб на водній основі, спеціально розроблений для збільшення зчеплення з поверхнею підлог з граніту, кераміки, кварцу та кремнезему, усуває проблеми, пов'язані з їхньою слизькістю.

YS ONE - впливає безпосередньо на поверхню матеріалу, на який він нанесений, створюючи невидимі неозброєним оком мікроерозії, що сприяють відводу води, збільшуючи зчеплення з поверхнею підлоги та, отже, зменшуючи слизькість у вологих умовах, як із взуттям, так і з підошвою босієї стопи.

Продукт наноситься просто, і після обробки **YS ONE** підлога не вимагає періодичного догляду для підтримання досягнутого ефекту протиковзання.

Дотримуючись вказівок та термінів, зазначених для правильного нанесення, **YS ONE** не змінює відтінок оброблюваного матеріалу.

ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ

- ✓ Продукт на водній основі
- ✓ Надає підставі відмінні протиковзкі властивості
- ✓ Швидке та просте нанесення
- ✓ Хімічно діє безпосередньо на поверхню матеріалу.
- ✓ Не утворює плівки та не залишає слідів
- ✓ Тривала дія з часом
- ✓ Не потребує періодичного обслуговування

ОБЛАСТИ ВИКОРИСТАННЯ

Продукт підходить як для внутрішнього, так і зовнішнього застосування. Продукт підходить для нанесення на: агломерат кварцової смоли, граніт, плавлений базальт, глазуровану кераміку, клінкер, граніт, полірований керамограніт, натуральний керамограніт, структурований керамограніт.

ВИТРАТА

10 / 20 м² / кг

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Пензель, Фліс, Валік, Безповітряний розпилювач

ЕТАПИ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка та очищення основи

1. Ретельно очистіть основу, видаляючи пил та бруд із поверхні.
2. Не наносьте YS ONE на мокрі або вологі основи. Продукт слід наносити на максимально суху поверхню.
3. Застосовуйте YS ONE у прохолодніші години дня.
4. Не робіть обробку YS ONE під час прямого потрапляння сонячних променів на підлогу.
5. Наносите YS ONE на основи з температурою поверхні від +5 до +40°C.
6. Якщо є, захистіть сусідні поверхні, для яких продукт не призначений.
7. Видаліть всі раніше нанесені покриття з оброблюваної поверхні, такі як віск, смоли тощо.



Протиковзний засіб на водній основі для кераміки,
керамограніту, кварцу, граніту та крем'янистого каміння



Беручи до уваги величезну різноманітність матеріалів, на яких може знадобитися обробка проти ковзання, які відрізняються один від одного за складом, опором та твердістю поверхні, щоб отримати оптимальний результат протиковзання без зміни естетики оригіналу поверхні, необхідно провести попередній тест, щоб визначити найбільш підходящий час контакту між поверхнею та YS ONE. Випробування має бути виконане перед тим, як приступити до нанесення обробки на всю поверхню, на частини матеріалу, що не укладено, або на ділянку, яка не видно.

Як правило, найбільш підходящі часові інтервали можна резюмувати таким чином:

- Кераміка та Грес: від 10 до 40 хвилин
- Агломерати на основі клінкеру та кварцу: від 30 до 60 хвилин
- Граніти: від 60 до 90 хвилин

Вказаний час є результатом нашого великого технічного та експлуатаційного досвіду, однак він повинен розглядатися як чисто орієнтовний і використовуватися як орієнтир для попереднього випробування, що проводиться на поверхні.

Ступінь протиковзання, отримана в попередньому тесті, повинна бути оцінена після ретельного та рясного ополіскування поверхні водою в кінці нанесення продукту, щоб будь-які залишки не дали неправильне уявлення про фактично досягнутий результат.

Оцінка отриманого результату повинна проводитись за цими простими, але фундаментальними показаннями:

- Проведіть оцінку в умовах мокрої статі
- Оцініть вручну, потираючи пальцями руки по поверхні, чинячи значний тиск, щоб імітувати вагу людини, що йде.
- Порівняйте оброблену частину з необробленою, щоб краще зрозуміти різницю.

На суху і чисту поверхню розподіліть тонкий і рівномірний шар продукту, використовуючи інструмент на ваш вибір, звертаючи увагу на створення шару, максимально рівномірного і однорідного, щоб покрити всю поверхню.

8. Продукт слід використовувати у чистому вигляді без розведення. Нанесіть рясний і рівномірний шар продукту за допомогою інструменту на ваш вибір, звертаючи увагу на створення рівномірного шару, що покриває всю оброблювану поверхню.

9. Залиште продукт діяти на час, вказаний у попередньому тесті. В цей час важливо, щоб поверхня підлоги завжди залишалася рівномірно вологою та покритою шаром продукту. Тому при необхідності поширіть YS ONE, повторно застосувавши додаткове нанесення. Наявність ділянок без продукту на етапі обробки може призвести до остаточної зміни зовнішнього вигляду та нерівномірного ступеня протиковзання.





10. Після закінчення встановленого часу, приступіть до видалення надлишків, можливо, за допомогою водного пілососа, і відразу ж після цього добре та рясно промийте чистою водою.

Видалення залишків та ополіскування водою – це операція, яку необхідно проводити з урахуванням фактичного часу контакту продукту з поверхнею. Тому почніть видалення продукту, починаючи з того місця, де ви почали наносити **YS ONE**, приділяючи увагу видаленню його з обробленої ділянки за той самий час, який був потрібний для його нанесення. Таким чином, продукт зможе одночасно впливати на всю поверхню.

Щоб полегшити весь етап нанесення, рекомендується діяти на окремих ділянках поверхні, якщо загальна поверхня, що обробляється, велика. Розмір секторів необхідно оцінювати згідно з встановленим часом контакту. Короткі часи контакту повинні відповідати малим ділянкам. І навпаки, у разі більш тривалого часу контакту можуть бути окреслені більші сектори.

Час висихання

Поверхні, оброблені **YS ONE**, стають сухими після висихання води, використаної для ополіскування.

Відкриття трафіку

Поверхні, оброблені **YS ONE**, можуть бути відкриті для руху після повного видалення продукту.

Супутній продукт для очищення та обслуговування

- Для звичайної очистки поверхні, обробленої **YS ONE**, ми пропонуємо: **ALGAFLOOR** або **NEUGEL** залежно від типу матеріалу.
- Для інтенсивного очищення та попереднього видалення парафіну з поверхні, обробленої **YS ONE**, ми пропонуємо: **FABER 30** або **DETERFUG** залежно від типу матеріалу.

ПОКАЗАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Продукт необхідно наносити у чистому вигляді.
- Не наносьте продукт на вапняні матеріали.
- Не наносьте продукт на вологу поверхню.
- Не наносьте продукт на перегріті основи.
- Не наносити на поверхні, що піддаються прямому впливу сонячних променів.
- Наносите продукт із температурою поверхні від +5 до +40°C.
- У разі нанесення на недавно покладені або залиті розчином поверхні дочекайтеся повного висихання розчину та клею.
- Перед тим, як приступити до нанесення продукту на всю поверхню, бажано провести попередній тест на частини матеріалу, який не видно або не укладено, щоб оцінити його придатність для передбачуваного використання.



Протиковзний засіб на водній основі для кераміки, керамограніту, кварцу, граніту та крем'янистого каміння

**ЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ**

Після закінчення нанесення обладнання, що використовується, можна промити водою.

БЕЗПЕКА

При користуванні продуктом завжди використовуйте найбільш відповідні засоби індивідуального захисту та неухильно дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Зовнішній вигляд:	прозора рідина
Колір:	бурштин
Запах:	кедр
pH	1,5 ± 0,5
Питома вага при 20 ° C	1040 ± 0,5 г / л

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати контейнери щільно закритими у прохолодному та сухому місці.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

36 місяців в оригінальній закритій упаковці у прохолодному та сухому місці.

УПАКОВКА

- 1 л пляшок - 12 пляшок у коробці
- 5 л банок - 4 банки в коробці

**ВИЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ**

H314	Викликає серйозні опіки шкіри та ушкодження очей.
R38	Дратує шкіру
P260	Уникати вдихання пилу / диму / газу / туману / пари / аерозолів.
P264	Після використання ретельно вимити.
P280	Користуватися захисними рукавичками / одягом / засобами захисту очей / обличчя
P303 + P361 + P353	При попаданні на шкіру (або волосся): негайно зняти весь забруднений одяг. Промити шкіру / прийняти душ.
P363	Випрати забруднений одяг перед повторним носінням.
P310	Негайно зверніться до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або до лікаря.



Перегляд 2.0 – 11/07/2016

Цей лист даних скасовує та замінює будь-яку іншу попередню версію. Завжди звертайтеся до останньої версії технічного паспорта, доступного на сайті www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та / або змінювати дані та інформацію, представлені в технічному листі.

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, є результатом нашого ширшого дослідження та технічного досвіду експлуатації. У будь-якому випадку, рекомендується проводити профілактичний тест, щоб перевірити придатність продукту як для передбачуваного використання, так і для типу матеріалу, на який він призначений для нанесення. Вказана інформація та пропозиції жодним чином не можуть вважатися обов'язковими або мати на увазі нашу відповідальність, оскільки умови та методи використання продукту не можуть контролюватись нами. Тому Faber Chimica Srl знімає з себе всю відповідальність за використання цих даних та пропозицій.

