



PROFESSIONAL LINE



Захисні засоби

## SAFE MARBLE

**Проти ковзке покриття на водній основі для травертину, вапняку та всіх вапнякових поверхонь**

**SAFE MARBLE** – це засіб на водній основі, спеціально розроблений для покращення зчеплення на поверхні мармуру, підлоги з травертину, вапняку та всіх вапнякових поверхнях. **SAFE MARBLE** діє безпосередньо на поверхню матеріалу, на яку він нанесений, створюючи мікро ерозії які невидимі для ока та які посилюють стікання води, щоб збільшити зчеплення з поверхнею, а отже зменшують слизькість у вологих умовах. **SAFE MARBLE** також забезпечує обробленій поверхні хороші водовідштовхувальні властивості; його легко застосувати, якщо є інструкції та часові рамки застосування. **SAFE MARBLE** не змінює колір обробленого матеріалу, але можливе зменшення ступеню блиску, який не помітний оку.

### ПЕРЕВАГИ

- ✓ На водній основі
- ✓ Не вимагає додаткового обслуговування
- ✓ Тривалий ефект

### ВИКОРИСТАННЯ

Цей продукт можна використовувати як в середині приміщень, так і назовні. Підходить для використання на мармурі, мармурово-бетонних агломератах, тераццо, агломератах мармурової смоли, вапняку, травертині та каменю на вапняній основі в цілому.

### ВИТРАТА

20/30 м<sup>2</sup>/л

### ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Пензель, аплікатор з шерсті ягняти, валик

#### *Підготовка поверхні*

- Обережно очистіть поверхню, видаливши пил та бруд.
- Ніколи не наносити **SAFE MARBLE** на мокрі та вологі поверхні. Засіб повинен бути нанесений на максимально сухі поверхні.
- Застосовуйте **SAFE MARBLE** в найхолодніші періоди дня (не в активну фазу сонця).
- Не обробляйте **SAFE MARBLE**, якщо підлога піддається прямому впливу сонячне світло.
- Нанесіть **SAFE MARBLE** на поверхні з температурою від +5 до +40°C
- Будь-які прилеглі поверхні, які не оброблені засобом, повинні бути захищені.
- Видаліть усі наявні засоби захисту (гідрофоби, воски) з матеріалу, що підлягає обробці. Щоб отримати максимальний ефект, потрібно забезпечити для **SAFE MARBLE** прямий контакт з поверхнею матеріалу.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



### Оцінка часу контакту

Враховуючи величезну різноманітність матеріалів, які можуть потребувати протиковзкої обробки, і які всі різні за складом, стійкістю та твердістю поверхні, щоб отримати максимальні результати щодо якості протиковзання, не змінюючи оригінальний зовнішній вигляд матеріалу, необхідно провести попередню перевірку, щоб визначити найкращий час контакту між поверхнею та **SAFE MARBLE**. Тест проводиться перед тим, як наносити на всю поверхню матеріалу, краще на окремому екземплярі матеріалу, який не був покладений або який є розташований в прихованій зоні.

### КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Загалом, найкращі часові інтервали можна підсумувати так:

- Граніт: від 60 до 90 хвилин.
- Вапняк, м'який мармур і м'які поверхні на вапняній основі: залишити на 10-20 хв.
- Тверді, компактні вапняні поверхні 15-30 хвилин. Якщо після 30 хвилин контакту результат незадовільний, рекомендуємо продовжувати до досягнення необхідного рівня з 10-хвилинними інтервалами.

Ці терміни базуються на нашому найширшому технічному та операційному рівні досвіду; однак вони є суто орієнтовними і повинні використовуватися лише як еталонний час при виконанні попереднього випробування.

Якість протиковзання досягнута під час попереднього випробування, повинна бути оцінена після завершення тесту.

Ретельно змити великою кількістю води будь-які залишки засобу, щоб запобігти неправильного уявлення про результат.

Оцінка результатів повинна відповідати таким простим, але важливим показникам:

- Оцініть тестову зону в умовах вологої підлоги.
- Вручну оцініть поверхню підлоги кінчиками пальців, натискаючи вниз міцно, щоб імітувати вагу людини, яка йде.
- Порівняйте оброблену ділянку з необробленою, щоб отримати гарне уявлення різного рівня зчеплення.

### Застосування

Перед нанесенням продукту необхідно пройти попередній тест на непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб оцінити результат обробки.

- Продукт готовий до використання. Нанесіть рівномірний рясний шар засобу, переконавшись, що створено рівномірний шар, щоб покрити все поверхню, що обробляється.



## PROFESSIONAL LINE



- Дайте йому подіяти на поверхню протягом часу, зазначеного на попередньому етапі тест. У цей проміжок часу важливо, щоб поверхня підлоги була рівномірно змочується і покривається шаром продукту. Тому перерозподіліть **SAFE MARBLE** за потреби, застосовуючи більше, якщо необхідно. Наявність ділянки, не покриті засобом під час нанесення, можуть призвести до нерівномірного результату.

- Після закінчення часу, зазначеного в тесті, видаліть усі надлишки, можливо, використовуючи миючий пілосос, а потім промийте великою кількістю чистої води.

- Видалення залишків і промивання чистою водою є необхідною операцією, треба проводити обережно, враховуючи фактичний час контакту між продуктом і поверхню. Тому починайте знімати засіб з того місця, де починали нанесення **SAFE MARBLE**. Це дозволить засобу діяти однаково по всій поверхні.

- Щоб полегшити весь етап застосування, бажано продовжувати на окремих ділянках, коли загальна площа, яку потрібно обробити, дуже велика. Зони необхідно розділити відповідно до встановленого часу контакту. Чим менший час контакту, тим менші ділянки потрібно обробляти. У разі тривалого контакту - можна розділити на більші площі нанесення.

### *Відновити використання поверхні*

Поверхні, оброблені **SAFE MARBLE**, можуть бути відкриті для руху після повністю видаленої та промитої площі.

### ЗАСОБИ ЗА ДОГЛЯДОМ

- Для щоденного очищення поверхні, обробленої **SAFE MARBLE**, рекомендую: **NEUGEL**
- Для інтенсивного очищення поверхні, обробленої **SAFE MARBLE**, рекомендую: **FABER 30**

### ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Засіб необхідно наносити нерозведеним.
- Ніколи не наносити засіб на мокру поверхню
- Не наносити засіб на сильно нагріті поверхні
- Ніколи не наносити на поверхні, які піддаються впливу прямих сонячних променів
- Наносити засіб на поверхні з температурою від +5 до +40°C
- При нанесенні на нещодавно укладені або затерті поверхні зачекайте повного затвердіння клею чи затірки.
- Усі поверхні поблизу, які не підлягають обробці, повинні бути захищені.
- Перед нанесенням продукту на всю поверхню бажано перевірити на невеликій непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб перевірити його ефективність до використання.

### ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Після закінчення застосування використовуване обладнання можна промити водою.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



### ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Рідина
Колір	Прозорий
Запах	Без запаху
Питома вага при 20°C	1000 ± 15 г/л
pH	4,0 ± 0,6

### ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці.

### ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в сухому прохолодному місці.

### УПАКОВКА

Пляшки 1 л – 12 пляшок в ящику

Пляшки 5 л – по 4 пляшки в ящику

### БЕЗПЕКА

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту і уважно дотримуйтеся інструкцій у паспорті безпеки продукту.

Версія 7.0 – 17/10/2023

*Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.*

*Інформація в цьому технічному паспорті базується на нашому багатому досвіді.*

MADE IN ITALY

100%