



PROFESSIONAL LINE



Кристалізатори та полірувальні порошки

FK 2

Кристалізатор на водній основі для підтримки блиску

FK 2 – це готовий до використання рідкий кристалізатор для мармурових або вапняних поверхонь. **FK2** відновлює блиск поверхонь, не спричиняючи пожовтіння, сіріння або навіть ефекту «апельсинової кірки».

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Готовий до використання
- ✓ Не створює ефекту «апельсинової кірки»
- ✓ Продукт на водній основі
- ✓ Легке нанесення

ВИКОРИСТАННЯ

Засіб придатний для внутрішнього застосування. Засіб для застосування на мрамурі, травертині, вапняку.

ВИТРАТА

50/70 м²/кг

ЗАСТОСУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Однострижкова машина (полотер) потужністю не менше 2 кВт (150-200 обертів за хвилину, 430 мм діаметр) або ручним полірувальним інструментом (400-600 обертів за хвилину, 150 мм діаметр), металічний пад

КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка поверхні

- Обережно очистіть поверхню, видаливши пил та бруд.
- Пропонуємо використовувати **FABER 30** або **NEUGEL**, залежно від характеру забруднення та типу поверхні.
- Рекомендуємо наносити засіб на ділянки поверхні площею 1 м² за 1 раз.
- Наносити засіб на поверхні з температурою від +5 до +40°C.
- Будь-які прилеглі поверхні, які не плануються оброблятися засобом, повинні бути захищені.
- Ми рекомендуємо перед кристалізацією налити **FK2** у пляшку з широким розпилювачем. Це значно пришвидшить процес.

КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Застосування

Перед нанесенням продукту необхідно пройти попередній тест на непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб оцінити результат обробки.

- Добре струсіть пляшку, нанесіть **FK2** на поверхню і починайте полірування першого сектору. Зазвичай, приблизно 3-4 розпилення засобу достатньо для кристалізації 1 м² поверхні
- Поліруйте матеріал одразу після нанесення однострижковою машиною, оснащеною сталевим падом на обертах 150-200.
- Нанесіть **FK2** круговими рухами, переконавшись, що засіб наноситься рівномірно по всьому сектору. Обробка проводиться до повного висихання засобу.
- Перейдіть до наступного сектору нанесення засобу, як описано вище.

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



- Після повної кристалізації поверхні видаліть залишки зі сталевого паду сухою ганчіркою або пилососом.
- Якщо поверхня особливо зношена, рекомендуємо виконати до 3 нанесень на кожну ділянку.
- Засіб не дає дефектів нашарування.

Відновлення використання поверхні

Обережно видаліть залишки та промийте поверхню водою, підлогу можна відкрити після висихання.

ЗАСОБИ ЗА ДОГЛЯДОМ

- Для щоденного догляду за поверхнею, обробленою **FK 2**, рекомендуємо: **ALGAFLOOR** або **NEUGEL** залежно від типу матеріалу
- Для інтенсивного очищення поверхні, обробленої **FK 2**, рекомендуємо **FABER 30**.

ІНСТРУКЦІЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Ніколи не наносити засіб на мокру поверхню.
 - Не наносити засіб на сильно нагріті поверхні.
 - Наносити засіб на поверхні з температурою від +5 до +40°C.
 - При нанесенні на нещодавно укладені або затерті поверхні зачекайте повного затвердіння клею чи затірки.
 - Перед нанесенням продукту на всю поверхню бажано перевірити на невеликій непомітній ділянці або на невикористаному фрагменті матеріалу, щоб перевірити його ефективність до використання.
- Після закінчення нанесення використовуване обладнання можна промити водою.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Рідина
Колір	Рожевий
Запах	Без запаху
Питома вага при 20°C	1137 ± 10 г/л
pH:	2,5 ± 0,4

ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

36 місяці в оригінальній герметичній упаковці, зберігати в сухому прохолодному місці.

УПАКОВКА

Пляшка 0,5л – 12 пляшок в ящику

Пляшка 5 л – 4 пляшки в ящику

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



БЕЗПЕКА

При нанесенні продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту обладнання та дотримуйтеся інструкцій у паспорті безпеки продукту догляд.

Версія 5.0 – 17/10/2022

Цей паспорт технічних даних замінює всі попередні версії. Завжди звертайтеся до останньої версії таблиці даних, доступної на сайт www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію міститься в таблиці даних.

Інформація в цьому технічному паспорті ґрунтується на нашому великому досвіді технічних та операційних досліджень. У будь-якому випадку, ви повинні завжди робити попередній тест, щоб перевірити придатність виробу для використання за призначенням і тип матеріалу, на якому він буде використовуватися застосовується. Інформація та пропозиції не можуть розглядатися як зобов'язання або призводити до нашої відповідальності за продукт ми не можемо контролювати умови та спосіб використання. Тому Faber Chimica Srl відмовляється від будь-якої відповідальності щодо використання такі дані та пропозиції.

MADE IN ITALY



100%