

Техническая спецификация

IDEA HP

Описание продукта

Защитное пропиточное средство на основе растворителя с антипятенным и гидро-/маслоотталкивающим действием и «естественным эффектом». Продукт подходит для нанесения как на полированные, так и на фактурные (необработанные) материалы. Сохраняет натуральный цвет поверхности, не образуя поверхностной пленки. Защищает материалы от проникновения воды, пятен на водной основе, масел и жиров. Предотвращает появление плесени и грибка, а также защищает камень от циклов замерзания-оттаивания и появления высолов.

Область применения

Полированный и фактурный мрамор, гранит, террасцо, агломераты, натуральный камень, поверхности на цементной основе и межплиточные швы. Для внутренних и наружных работ.

Физико-химические свойства

Внешний вид:	Жидкость
Цвет:	Прозрачный
Плотность при 20°C :	0,84 ≈
Растворимость:	Нерастворим
Хранение при 20°C :	24 месяца в оригинальной упаковке



Инструкция по применению

ВСЕГДА ПРОВОДИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ в соответствии с приведенными ниже указаниями, прежде чем приступать к полной обработке. Убедитесь, что обрабатываемые поверхности полностью сухие и чистые, на них нет грязи, пыли, жира и поверхностных отложений. Перед началом работы накройте и защитите все прилегающие участки, не подлежащие обработке.

Ручное нанесение: продукт готов к использованию. Равномерно нанесите слой средства на материал с помощью щетки с мягкой щетиной, салфетки из микрофибры, аппликатора для воска или валика. Дайте средству впитаться в течение 5 минут, после чего при необходимости нанесите второй слой. Удалите весь излишек средства, скопления или остатки в течение 15 минут с помощью чистой хлопковой ткани, сухого валика или салфетки из микрофибры, пока весь излишек средства не впитается.

Распыление (Airless): используя ручную распылитель низкого давления или безвоздушный распылитель (Airless), нанесите продукт, выдерживая расстояние 20–25 см от поверхности. Дайте продукту впитаться перед нанесением второго слоя, как указано выше. На вертикальные поверхности наносите два слоя методом «мокрым по мокрому». Начинайте снизу и двигайтесь вверх. Вытирайте и удаляйте возможные подтеки продукта. Подложите брезент или защитную полиэтиленовую пленку под обрабатываемую зону для сбора возможных капель.

Примечания: Во время работы температура обрабатываемых материалов должна составлять от 10°C до 30°C. Перед нанесением на полы с подогревом выключите систему отопления и дайте полу полностью остыть. Храните продукт в оригинальной упаковке. Всегда проводите предварительный тест продукта на небольшом участке.

Рекомендации

Не разбавлять водой или растворителями. На материалы с высокой впитывающей способностью наносите два слоя продукта с интервалом в два часа между нанесениями. Рекомендуется наносить средство до полного насыщения поверхности. Данная обработка не защищает поверхность от химического травления кислотными веществами или от общего износа поверхности. Защищайте обработанные поверхности от дождя и влаги в течение 12 часов после нанесения. Перед эксплуатацией дайте обработанным поверхностям полностью высохнуть в течение 24 часов. Полная защита вступает в силу через 7 дней после нанесения. Перед использованием внимательно и полностью ознакомьтесь с этикеткой продукта, техническим паспортом и паспортом безопасности.

Ориентировочный расход

Мрамор, гранит и террасцо: 15–25 м² * Известняк, песчаник, мраморно-цементные конгломераты: 10–15 м² *
(*) расход зависит от количества слоев, текстуры и пористости поверхности.

Упаковка

Доступно в следующих упаковках: 250 мл, 1 л, 5 л, 25 л.

Company with quality system



info@bellinzoni.com www.bellinzoni.com

ВНИМАНИЕ: Перед использованием внимательно ознакомьтесь с этикеткой продукта. Храните продукт в оригинальной упаковке. Не выбрасывайте упаковку в окружающую среду, утилизируйте ее отдельно в соответствии с местными нормами. Хранить в недоступном для детей месте. Всегда проводите предварительный тест продукта на небольшом скрытом участке, чтобы проверить конечный результат и совместимость с материалом. На некоторых материалах продукт может затемнять или изменять исходный цвет. Продукт не защищает от воздействия кислотосодержащих веществ. При работе с продуктом используйте рекомендованные средства индивидуальной защиты и рабочую одежду, а также внимательно изучите паспорт безопасности.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Настоящая информация заменяет собой все предыдущие версии. Все данные, указанные в этом документе, являются результатом испытаний и экспериментов, проведенных в наших лабораториях и надежными специалистами в каменной отрасли, и должны считаться достоверными. Однако в связи с множеством внешних факторов, которые могут повлиять на конечный результат, представленная здесь информация не является конечной или формальной гарантией. Конечный пользователь берет на себя полную ответственность за использование продукта, обязуясь предварительно протестировать и опробовать его в качестве превентивной меры для понимания его полных и окончательных характеристик. Компания Bellinzoni оставляет за собой право изменять любую информацию, указанную в данном документе, в любое время и без предварительного уведомления. Bellinzoni является единственным владельцем всех интеллектуальных собственности.

