

MASTICE 2000

Двокомпонентний поліефірний клей для мармуру, кварцу і кераміки

MASTICE 2000 – двокомпонентна шпаклівка для мармуру та каменю на основі ненасичених поліефірних смол. Швидко твердне при додаванні відповідного каталізатора. Має чудову адгезійну здатність, а завдяки своїй плинності легко проникає в порожнини та пори каменю. Після затвердіння її можна обробляти як камінь. **MASTICE 2000** можна фарбувати пастоподібними барвниками **BELLINZONI**. Вона стійка до більшості поширених хімічних речовин, таких як олії, жири, мийні засоби, розчинники тощо. Доступна як у рідкому варіанті для шпаклівки, так і у твердому варіанті для клею, у різних кольорах.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Швидке затвердіння
- ✓ Добре полірується
- ✓ Можна підфарбовувати

ВИКОРИСТАННЯ

Підходить для мармуру, граніту, кераміки, штучного каменю, агломератів.

КРОКИ ЗАСТОСУВАННЯ

Деталі, що склеюються, або поверхні, що заповнюються, повинні бути чистими, ідеально сухими та без пилу. Додайте 2% каталізатора за вагою до мастики, ретельно перемішайте до однорідної маси та нанесіть шпателем або відповідним інструментом.

У холодну погоду кількість каталізатора можна збільшити до 3%. Після затвердіння мастики можна шліфувати та полірувати приблизно через дві години. При заповненні матеріалів з дуже відкритими порами рекомендується повторне нанесення продукту.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Використання понад 4% каталізатора знижує адгезійність продукту. Це також знижує оброблюваність і може спричинити зміну кольору. Ніколи не каталізуйте всю банку мастики за один раз, щоб уникнути «мас-ефекту», який прискорює затвердіння продукту. Поліефірні смоли можна використовувати на відкритому повітрі, але через численні фактори (вологість, коливання температури, цикли заморожування-відтавання) вони можуть втратити свої хіміко-механічні властивості. Тому рекомендується використовувати відповідні системи кріплення.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формула	Тиксотропна паста
Колір	Кольоровий
Запах	Характерний
Питома вага при 20°C	1,65 ± 0,01 г/см³
Міцність на розтяг ASTM D 638	МПа 6950 ± 768
Модуль пружності	
Зняття напруги	МПа 26,6 ± 1,7
Деформація при розриві	0,4 ± 0,1 %
Міцність на згин ASTM D 790	МПа 7580 ± 150
Модуль пружності	
Зняття напруги	МПа 54,4 ± 3,4
Деформація при розриві	0,9±0,1 %
Коефіцієнт каталізу	2-3% за вагою
Час гелеутворення	20-30 хвилин



ЗБЕРІГАННЯ

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному сухому місці

**ТЕРМІН
ПРИДАТНОСТІ
УПАКОВКА**

24 місяці в оригінальній упаковці

БЕЗПЕКА

Банка 750 мл – 6 банок в ящику

Відро 4 л - 2 відра в ящику

Під час нанесення продукту завжди використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту обладнання та дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту догляда

Версія - Rev. 2026 / 1

УВАГА: Перед використанням уважно прочитайте етикетку продукту. Зберігайте продукт у оригінальній упаковці. Не викидайте упаковку в навколишнє середовище та утилізуйте її окремо відповідно до місцевих правил. Зберігайте у недоступному для дітей місці. Завжди спочатку тестуйте продукт на невеликій, непомітній ділянці, щоб перевірити кінцеві результати та сумісність продукту з матеріалом. Продукт може потемніти та змінити початковий колір на певних матеріалах. Продукт не захищає від речовин на кислотній основі. Під час використання продукту одягайте рекомендовані ЗІЗ та захисний одяг і повністю прочитайте паспорт безпеки перед використанням.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Цей документ замінює всі попередні версії. Усі дані, наведені в цьому документі, є результатом випробувань та експериментів, проведених у наших лабораторіях та надійними галузевими партнерами; таким чином, вони вважаються точними. Однак, через зовнішні фактори, що знаходяться поза нашим контролем і можуть вплинути на кінцеві результати, ця інформація не є неявною або офіційною гарантією. Кінцевий користувач несе повну відповідальність за використання продукту та повинен провести попередні випробування, щоб переконатися в його придатності та зрозуміти його кінцеві характеристики. Bellinzoni залишає за собою право змінювати будь-яку інформацію в цьому документі в будь-який час без попередження. Bellinzoni є єдиним власником усіх торгових марок та логотипів, що містяться в цьому документі; будь-яке несанкціоноване копіювання або модифікація може порушувати права інтелектуальної власності. Bellinzoni не несе відповідальності за неправильне використання продукту та вживатиме юридичних заходів у повній мірі, передбаченій законом.

MADE IN ITALY

MASTER LINE

