

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

г. Киев, ул. Киквидзе 31 (Бойчука 31)

www.vdk.kiev.ua

+38 096 888 72 88

+38 067 103 11 88

ДОМО 10 А+В (ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ ДОМО 10 А+Б)

Описание

Эпоксидный двухкомпонентный клей сверхпрочный, в тиксотропной мастике. Подходит для склейки и реставрации мрамора, гранита, камня и керамики. Рекомендуется для наружной обработки. Высокая сила адгезии, очень хорошие механические характеристики и высокий уровень сопротивления плохим погодным условиям. Продукт может быть применен на влажных поверхностях. Идеален для комбинированной склейки камня с другими материалами такими, как металл, стекло, дерево и подобными.

Инструкция по использованию

Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.

Возьмите необходимое количество по весу двух компонентов из банки **А** и банки **В** в соотношении **100** частей из банки **А** и **100** частей из банки **В**. Во время смешивания используйте чистые инструменты.

Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.

Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банки.

Используйте защитные перчатки и защитные очки во время работы.

Закройте банки после использования.



www.vdk.kiev.ua



г. Киев, ул. Киквидзе 31 (Бойчука 31)

www.vdk.kiev.ua

+38 096 888 72 88

+38 067 103 11 88

Вязкость часть А при 25°C 20 Па*с	Тиксотропичная паста
Вязкость часть В при 25°C 20 Па*с	Тиксотропичная паста
Плотность часть А / часть В при 25°C гр./см3	1.3 / 1.4
Внешний вид часть А	Белая / Черная паста
Внешний вид часть В	Белая / Черная паста
Внешний вид после отверждения	Белый / Черный
Цветность по ГАРДНЕРУ комп. А ASTM D1544	Не определено
Цветность по ГАРДНЕРУ комп. В ASTM D1544	Не определено
Пропорции клея/отвердителя	100 + 100
Время желатизации при 25°C мин. (100гр. А +100гр. В)	150
Остается липким в тонком слое при 25° С мин	240
Остается липким в тонком слое при 40° С мин	180
Твёрдость по Шору D (1) ASTM D 2240	62
Температура стеклования Tglass (ASTM E1545) (1)	62°C
Тест на отрыв стекловолокна от мрамора (ASTM D3167)	
Сила адгезии на мраморе (ASTM D4541) (1)	1,5 N/mm >17 Мпа (2)
Сила адгезии на стекле (ASTM D4541) (1)	>17 Мпа (2)
Тест в климатической камере Qsun, (ASTM D904), 3 года на открытом воздухе, 3 года на пожигание в климатической камере, 3 года (ISO11341)	Пройден, клеевое соединение Очень высоко клеевое соединение
Минимальная температура реакции	+5°C
Минимальная температура эксплуатации	-50°C
Максимальная температура эксплуатации	+60°C
Время полного отверждения при 25°C (можно шлифовать, полировать, резать)	24 часа

(1): После отверждения при -50 ° C через 12 часов.

(2): 1Мпа = 10,2 kg/cm2 = 1 N/mm2 = 145 psi

***ASTM International** (American Society for Testing and Materials) — американская международная добровольная организация, разрабатывающая и издающая стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. www.astm.org

Срок годности

Срок хранения продукции 2 года при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, уберегать от влажности и солнца.

Правила безопасности

Клей и отвердитель – химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.