

A1 GREY – www.vdk.kiev.ua

Полирующий порошок с натуральным эффектом для деликатных мраморных изделий (полов) особенно чувствительных к кислотам.



VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

A1 GREY - это высокоэффективный полирующий порошок с составом, характеризующимся низким содержанием кислоты и полным отсутствием восков. **A1 GREY** подходит для полировки деликатного мрамора и всех тех материалов, которые особенно чувствительны к кислотам, которые могут привести к «эффекту апельсиновой корки» после применения с высоко кислотными продуктами. **A1 GREY** реагирует с материалом, на который он наносится, увеличивая его блеск, и в то же время придает обработанному субстрату хорошую стойкость к грязи и механической нагрузке (интенсивному движению), создавая долговечный эффект. Его использование позволяет получить идеальную полировку самых деликатных материалов, не создавая дефектов и не нарушая эстетику поверхности. **A1 GREY** создан для всех тех материалов (мраморов), которые подвергаются “повреждению” кислотными и агрессивными продуктами, но также могут успешно использоваться на всех видов мраморов и известняков (тривертин, оникс).

A1 GREY, как и все полировальные порошки Faber, позволяет увеличить эффективность полировочного процесса, значительно облегчая всю операцию, поскольку он эффективно заменяет заключительные этапы кропотливого процесса механической полировки. Предоставляя оператору возможность не использовать последние полирующие номера, что значительно снижает энергозатраты, время, усилия и количество воды, необходимые для завершения обработки.

Полировальные порошки Faber могут успешно использоваться как в качестве альтернативы заключительным этапам традиционного процесса механической полировки, так и в качестве восстановления блеска изношенных поверхностей, если невозможно провести механическую полировку, или периодическое поддержание блеска поверхности.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ придает обработанной поверхности **заметный блеск**
- ✓ **универсальное решение: идеально подходит для чувствительных мраморов**, но **адаптирован** и для все **разновидностей известняков**
- ✓ не влияет на **твердость мрамора**
- ✓ дает мрамору отличную **устойчивость к грязи**
- ✓ повышает **устойчивость механической нагрузки (пешеходное движение)** на поверхности обработанного мрамора.
- ✓ **длительная защита** от грязи и механического воздействия
- ✓ **высокопроизводительное решение с точки зрения полученного результата**
- ✓ применение **простое и быстрое**
- ✓ **не содержит восков**

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продукт **подходит** для внутреннего и наружного применения.

Подходящий продукт для нанесения на: мрамор, известняк, травертин, мраморно-цементный агломерат, агломерат мраморной смолы.

A1 GREY особенно подходит для нанесения на самые чувствительные к кислоте мраморы, такие как: красный мрамор, красный мрамор Верона, мрамор Бардильо и другие.





LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

РАСХОД

Для полировки поверхности: 40/50 м² / кг

Для обслуживания поверхности: 50/100 м² / кг

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Моно-диск (пад) не менее 1,5 л.с. ; 150-200 оборотов в минуту.

ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка и очистка основания

1. Тщательно очистите поверхность, стараясь удалить пыль и грязь с поверхности.
2. Мы предлагаем приступить к нанесению на поверхность площадью около 2м² за раз.
3. Не наносите A1 GREY на влажные поверхности. A1 GREY можно наносить на слегка влажную основу, поэтому убедитесь, что обрабатываемая поверхность максимально сухая.
4. Нанесите A1 GREY на поверхности с температурой от +5 до + 40 ° С.
5. При наличии защитите соседние поверхности, на которые вы не собираетесь наносить продукт.

Выполнение работ

6. Выложите 2/3 ложки продукта на полируемую поверхность.
7. Добавьте воды к порошку, чтобы получить жидкое / кремообразное состояние, с которым легко работать. Приблизительно 2 столовые ложки воды соответствуют каждой ложке порошка.
8. Сразу же после добавления воды к порошку, приступайте к обработке материала, используя полотер, снабженный белым диском (падом) со скоростью вращения от 150 до 200 об / мин. Работайте с однодисковой полировочной машиной, стараясь равномерно покрыть всю часть поверхности смесью воды и порошка, стараясь обработать каждый участок пола одинаковым числом проходов.
9. Во время обработки смесь всегда должна быть кремообразной, поэтому постепенно добавляйте воду при необходимости в случае чрезмерного высыхания продукта.
10. Выполняйте шаги с помощью однодисковой полировочной машины, пока не будет достигнут максимальный блеск мраморного пола. Степень получаемого блеска легко контролировать во время обработки, просто удаляя часть продукта с помощью стяжки или аналогичного материала и оценивая, является ли результат, достигнутый с точки зрения глянца, удовлетворительным.
11. После достижения желаемого уровня глянца, удалите пылесосом (водососом) остатки с поверхности мраморного пола. Затем перейдите к следующей части поверхности.

Для полировки после шлифования и восстановления блеска на особенно изношенной поверхности, выполните не менее 20-25 проходов однодисковой полировочной машиной для каждого сектора поверхности.

Для восстановительной полировки достаточно 10-15 проходов однодисковой полировочной машиной для каждого сектора поверхности, используя меньшее количество порошка: около 1-2 ложек для каждого сектора.



A1 GREY - www.vdk.kiev.ua

Натуральный полировальный порошок для деликатного мрамора и известняковых материалов особенно чувствительных к кислотам.



LINEA PROFESSIONALE



ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

Время высыхания

12. После тщательного удаления остатков и промывки пола водой больше не нужно ждать.

Открыто для движения

13. После тщательного удаления остатков и промывки пола водой, поверхность можно открыть для движения пешеходов.

Сопутствующие продукты для очистки и обслуживания

-
-

Для периодического поддержания блеска, полученного с помощью **A1 GREY**, мы предлагаем: CRISTALFAB или CRISTALFAB WHITE PAD

я
я

ДОКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Не допускайте высыхания продукта во время обработки. Проверяйте часто и добавляйте воду, если необходимо, чтобы восстановить жидкую / крема-образную консистенцию продукта.

Не наносите продукт на влажную основу

Не наносите продукт на перегретую поверхность

Наносить продукт с температурой поверхности от +5 до +40 градусов ° C

В случае нанесения на недавно уложенные или замазанные поверхности дождитесь полного застывания раствора и клея.

Прежде чем приступить к нанесению продукта на всю поверхность, предпочтительно провести профилактическое испытание на части мраморного пола, которая не видна или не уложена, чтобы оценить его результативность для использования по назначению.

я

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

В конце применения использованное оборудование можно мыть водой.

я

БЕЗОПАСНОСТЬ

При обращении с продуктом всегда используйте наиболее подходящие средства индивидуальной защиты и строго соблюдайте то, что указано в паспорте безопасности продукта.

я

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид:	порошок
Цвет:	белый
Запах:	слегка острый
pH:	1,5 ± 0,5

я

я

Кристаллизаторы и Полировочные порошки

A1 GREY - www.vdk.kiev.ua

я

FABER CHIMICA SRL – VIA G.CERESANI, 10 – LOC.CAMPO D’OLMO – 60044 – FABRIANO (AN) – ITALY

Phone: +39 0732 627178 | Fax: +39 0732 22935 | Email: info@fabersurfacecare.com

я

я



FABERSURFACECARE.COM



Натуральный полировальный порошок для деликатного мрамора и известняковых материалов особенно чувствителен к кислотам.



VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

ХРАНЕНИЕ

Хранить контейнеры плотно закрытыми и в прохладном, сухом месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ

48 месяцев в оригинальной закрытой упаковке и хранить в прохладном, сухом месте.

УПАКОВКИ

- 5 кг ведро - 4 ведра в коробке

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ



H302	Вреден при проглатывании
H314	Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз
P260	Не вдыхать пыль / пары / газы / туман / пары / аэрозоли.
P264	После использования тщательно вымойте руки и лицо
P280	Носить защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / лица.
P301 + P330 + P331	При проглатывании: прополоскать рот. НЕ вызывайте рвоту.
P303 + P361 + P353	В случае контакта с кожей (или волосами): немедленно снять всю загрязненную одежду . Промыть кожу [или принять душ].
P305 + P351 + P338	В случае контакта с глазами: тщательно промыть в течение нескольких минут. Удалите все контактные линзы, если это легко сделать. Продолжайте полоскать.
P310	Немедленно позвоните в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу.
P363	Выстирать загрязненную одежду, прежде чем надевать ее снова.
P501	Утилизируйте продукт / контейнер в соответствии с местными / региональными / национальными / международными правилами

Редакция 3 0,0 - 12/12 / 201 8

Этот лист данных отменяет и заменяет любую другую предыдущую версию. Всегда обращайтесь к самой последней версии технического [паспорта](#) , доступного на сайте www.fabersurfacecare.com . Faber Chimica оставляет за собой право обновлять и / или изменять данные и информацию, представленные в техническом листе.

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является результатом нашего более широкого исследования и технического опыта эксплуатации. В любом случае, рекомендуется всегда проводить профилактический тест, чтобы проверить пригодность продукта как для предполагаемого использования, так и для типа материала, на который он предназначен для нанесения. Указанная информация и предложения никоим образом не могут считаться обязательными или подразумевать нашу ответственность, поскольку условия и методы использования продукта не могут контролироваться нами. Поэтому Faber Chimica Srl снимает с себя всю ответственность за использование этих данных и предложений .

