

A1 YELLOW – www.vdk.kiev.ua

Полировочный порошок для полировки натурального мрамора и мрамора- известняковые материалы, такие как известняк, травертин и агломераты на основе мрамора.

A1 YELLOW - это полирующий порошок с естественным эффектом, который характеризуется составом, позволяющим быстро наносить его, обеспечивая быстрое и качественное выполнение работ. **A1 YELLOW** не содержит восков, но вступает в реакцию с материалом, на который он наносится, увеличивая его блеск, и в то же время дает обработанной поверхности хорошую способность противостоять грязи и стойкость к пешеходному движению, которое является особенно продолжительным. **A1 YELLOW** предназначен для полировки с естественным эффектом на всех типах известняковых материалов, таких как мрамор, известняк, травертин и агломераты.

A1 YELLOW, как и все полировальные порошки Faber, позволяет увеличить эффективность полировочного вмешательства, значительно облегчая всю операцию, поскольку она эффективно заменяет заключительные этапы кропотливого процесса механического шлифования, предоставляя оператору возможность не использовать последние полирующие зерна, что значительно снижает энергию, время, усилия и количество воды, необходимые для завершения обработки.

Полировальные порошки Faber могут успешно использоваться как в качестве альтернативы заключительным этапам традиционного процесса механической полировки, так и в качестве вмешательства для восстановления блеска изношенных поверхностей, если невозможно непосредственно вмешаться в механическую полировку, или в качестве обработки для периодического поддержания блеска поверхности.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ придает обработанной поверхности **заметный блеск**
- ✓ универсальный продукт, **подходящий для всех типов известняковых материалов.**
- ✓ увеличивает **твердость поверхности** подложки
- ✓ дает мрамору отличную **устойчивость к грязи**
- ✓ повышает **устойчивость механической нагрузки (пешеходное движение)** на поверхности обработанного мрамора.
- ✓ **длительная защита** от грязи и пешеходов (механического воздействия)
- ✓ **высокопроизводительное решение с точки зрения полученного результата**
- ✓ применение **простой и быстрый**
- ✓ **не содержит восков**

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Продукт **подходит** для внутреннего и наружного применения.

Подходящий продукт для нанесения на: мрамор, известняк ; травертин; мраморно-цементный агломерат; агломерат мраморной смолы.

РАСХОД

Для **полировки** поверхности: 40/50 м²/ кг

Для **обслуживания** поверхности: 50/100 м²/ кг



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ



Кристаллизаторы и Полировочные порошки

A 1 YELLOW - www.vdk.kiev.ua

Полировочный порошок для полировки натурального мрамора и известняка такие как агломераты на основе известняка, травертина и мрамора.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Однодисковая полировочная машина (полотер) не менее 1,5 л.с. ;
150-200 оборотов в минуту.

ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка и очистка основания

1. Тщательно очистите поверхность, стараясь удалить пыль и грязь с поверхности.
2. Мы предлагаем приступить к нанесению на поверхностные зеркала площадью около 2м² за раз.
3. Не наносите **A1 YELLOW** на влажные поверхности. **A1 YELLOW** можно наносить на слегка влажную основу, поэтому убедитесь, что обрабатываемая поверхность максимально сухая.
4. Нанесите **A1 YELLOW** на поверхности с температурой поверхности от +5 до + 40 ° С.
5. При наличии защитите соседние поверхности, на которые вы не собираетесь наносить продукт.

Выполнение работ

6. Выложите 2/3 ложки продукта на полируемую поверхность.
7. Добавьте воды к порошку, чтобы получить жидкое / крема-образное состояние, с которым легко работать. Приблизительно 2 столовые ложки воды соответствуют каждой ложке порошка.
8. Сразу же после добавления воды к порошку, приступайте к обработке продукта, используя полотер, снабженный белым диском (падом) со скоростью вращения от 150 до 200 об / мин. Работайте с однодисковой полировочной машиной, стараясь равномерно покрыть всю часть поверхности смесью воды и порошка, стараясь обработать каждый участок пола одинаковым числом проходов.
9. Во время обработки смесь всегда должна быть кремовой, поэтому постепенно добавляйте воду при необходимости в случае чрезмерного высыхания продукта.
10. Выполняйте шаги с помощью однодисковой полировочной машины, пока не будет достигнут максимальный блеск мраморного пола. Степень получаемого блеска легко контролировать во время обработки, просто удаляя часть продукта с помощью стяжки или аналогичного материала и оценивая, является ли результат, достигнутый с точки зрения глянца, удовлетворительным.
11. После достижения желаемого уровня глянца, удалите пылесосом (водососом) остатки с поверхности мраморного пола. Затем перейдите к следующей части поверхности.

Для полировки после шлифования и восстановления блеска на особенно изношенной поверхности, выполните не менее 20-25 проходов однодисковой полировочной машиной для каждого сектора поверхности.

Для восстановительной полировки достаточно 10-15 проходов однодисковой полировочной машиной для каждого сектора поверхности, используя меньшее количество порошка: около 1-2 ложек для каждого сектора.



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

FABERSURFACECARE.COM





LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

Время высыхания

12. После тщательного удаления остатков и промывки пола водой больше не нужно ждать.

Открыто для движения

13. После тщательного удаления остатков и промывки пола водой, поверхность можно открыть для движения пешеходов.

Сопутствующие продукты | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ для очистки и обслуживания

- Для обычной очистки поверхности, обработанной **A1 YELLOW**, мы предлагаем: NEUGEL или ALGAFLOOR
- Для необычайной очистки поверхности, обработанной **A1 YELLOW**, мы предлагаем: FABER 30
- Для периодического поддержания блеска, полученного с помощью **A1 YELLOW**, мы предлагаем: CRISTALFAB или CRISTALFAB WHITE PAD
- Для защиты от пятен на поверхности, обработанной **A1 YELLOW**, мы предлагаем: HIDRO 150 или PROTEX WB

ПОКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не допускайте высыхания продукта во время обработки. Проверяйте часто и добавляйте воду, если необходимо, чтобы восстановить жидкую / крема-образную консистенцию продукта.
- Не наносите продукт на влажную основу
- Не наносите продукт на перегретую поверхность
- Наносить продукт с температурой поверхности от +5 до +40 градусов ° C
- В случае нанесения на недавно уложенные или замазанные поверхности дождитесь полного застывания раствора и клея.
- Прежде чем приступить к нанесению продукта на всю поверхность, предпочтительно провести профилактическое испытание на части мраморного пола, которая не видна или не уложена, чтобы оценить его результативность для использования по назначению.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

В конце применения использованное оборудование можно мыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При обращении с продуктом всегда используйте наиболее подходящие средства индивидуальной защиты и строго соблюдайте то, что указано в паспорте безопасности продукта.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|--------------|------------|
| Внешний вид: | порошок |
| Цвет: | желтый |
| Запах: | непахнущий |
| pH: | 2,0 ± 0,5 |



Кристаллизаторы и Полировочные порошки

A 1 YELLOW - www.vdk.kiev.ua

Полировочный порошок для полировки натурального мрамора и известняка такие как агломераты на основе известняка, травертина и мрамора.



LINEA
PROFESSIONALE

VDK
ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

ХРАНИЕНИЕ

Хранить контейнеры плотно закрытыми и в прохладном, сухом месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ

48 месяцев в оригинальной закрытой упаковке и хранить в прохладном, сухом месте.

УПАКОВКИ

- 5 кг ведро - 4 ведра в коробке

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ



| | |
|--------------------|---|
| H302 | Вреден при проглатывании |
| H312 | Вреден при контакте с кожей |
| H318 | Вызывает серьезное повреждение глаз |
| P264 | После использования тщательно вымойте руки и лицо |
| P280 | Носить защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / лица. |
| P301 + P312 | В случае проглатывания, сопровождаемого недомоганием: обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу |
| P302 + P352 | В случае контакта с кожей: тщательно промыть водой с мылом. |
| P305 + P351 + P338 | В случае контакта с глазами: тщательно промыть в течение нескольких минут. Удалите все контактные линзы, если это легко сделать. Продолжайте полоскать. |
| P310 | Немедленно позвоните в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу. |

Пересмотр 2 0,0 - 1 1 / 0 7 / 201 6

Этот лист данных отменяет и заменяет любую другую предыдущую версию. Всегда обращайтесь к самой последней версии технического паспорта, доступного на сайте. Faber Chimica оставляет за собой право обновлять и / или изменять данные и информацию, представленные в техническом листе.

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является результатом нашего более широкого исследования и технического опыта эксплуатации. В любом случае, рекомендуется всегда проводить профилактический тест, чтобы проверить пригодность продукта как для предполагаемого использования, так и для типа материала, на который он предназначен для нанесения. Указанная информация и предложения никоим образом не могут считаться обязательными или подразумевать нашу ответственность, поскольку условия и методы использования продукта не могут контролироваться нами. Поэтому Faber Chimica Srl снимает с себя всю ответственность за использование этих данных и предложени .

