

SAFE MARBLE

Протиковзне покриття на водній основі для мармуру, травертину, вапняку та всіх вапнякових поверхонь



SAFE MARBLE - це засіб на водній основі, спеціально розроблений для збільшення зчеплення з поверхнею мармурової, травертинової та вапнякової підлоги, усуне проблеми, пов'язані з їхньою слизькістю. **SAFE MARBLE** - унікальний продукт свого роду, тому що він дозволяє вирішити проблеми слизькості на вапняних матеріалах, які за своєю природою складніші в обробці.

SAFE MARBLE впливає безпосередньо на поверхню матеріалу, на який він нанесений, створюючи невидимі неозброєним оком мікроерозії, що сприяють відводу води, збільшуючи зчеплення з поверхнею підлоги і, отже, зменшуючи слизькість у вологих умовах, як із взуттям, так і з підшвою босої стопи.

SAFE MARBLE також надає обробленій поверхні хороші водовідштовхувальні властивості, він наноситься швидко і легко, а дотримання інструкцій та термінів, передбачених для правильного нанесення, не змінює тон матеріалу, що обробляється.

ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ

- ✓ Продукт на водній основі
- ✓ Надає підставі відмінні протиковзкі властивості
- ✓ Швидке та просте нанесення
- ✓ Хімічно діє безпосередньо на поверхню матеріалу.
- ✓ Не утворює плівки та не залишає слідів
- ✓ Надзвичайно тривала дія з плином часу

ОБЛАСТИ ВИКОРИСТАННЯ

Продукт підходить як для внутрішнього, так і зовнішнього застосування.

Продукт підходить для нанесення на: агломерат мармур-бетон, агломерат мармур-смола, вапняк, мармур, травертин, вапняк в цілому.

ВИТРАТА

20 / 30 м² / кг

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Пензель, Фліс, Валік, Безповітряний розпилювач

ЕТАПИ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка та очищення основи

1. Ретельно очистіть поверхню, видаляючи пил та бруд із неї.
2. Не наносьте **SAFE MARBLE** на мокрі або вологі поверхні. Продукт слід наносити на максимально суху поверхню.
3. Наносите **SAFE MARBLE** в прохолодні години дня.
4. Не обробляйте **SAFE MARBLE** під час прямого впливу сонячних променів.
5. Нанесіть **SAFE MARBLE** на основи з температурою поверхні від +5 до +40°C.
6. Якщо є, захистіть сусідні поверхні, для яких продукт не призначений.
7. Видаліть всі раніше нанесені покриття з оброблюваної поверхні, такі як віск, смоли тощо.





Зважаючи на величезну кількість матеріалів, на яких може знадобитися обробка проти ковзання і які відрізняються один від одного за складом, опором та твердістю поверхні, щоб отримати оптимальний результат без зміни естетики поверхні, необхідно провести попередній тест для визначення найбільш відповідного часу контакту поверхні з SAFE MARBLE. Випробування має бути виконане перед тим, як приступити до нанесення обробки на всю поверхню, на частини матеріалу, який не укладено, або на ділянку, яка не видно.

Як правило, найбільш підходящі часові інтервали можна резюмувати таким чином:

- Вапняк, м'який мармур та м'який вапняк 10-20 хв.
- Тверді та щільні вапнякові поверхні 15-30 хв.

Якщо навіть після 30 хвилин контакту отриманий результат все ще недостатній, рекомендується продовжити, доки не буде досягнуто бажаного ступеня, з тимчасовими кроками близько 10 хвилин.

Вказаний час є результатом нашого великого технічного та експлуатаційного досвіду, однак він повинен розглядатися як чисто орієнтовний і використовуватися як орієнтир для попереднього випробування, що проводиться на поверхні.

Ступінь протиковзання, отримана в попередньому тесті, повинна бути оцінена після ретельного та рясного ополіскування поверхні водою в кінці нанесення продукту, щоб будь-які залишки не дали невірне уявлення про фактично досягнутий результат.

Оцінка отриманого результату повинна проводитись за цими простими, але фундаментальними показаннями:

- Проведіть оцінку в умовах мокрої статі
- Оцініть вручну, потираючи пальцями руки по поверхні, чинячи значний тиск, щоб імітувати вагу людини, що йде.
- Порівняйте оброблену частину з необробленою, щоб краще зрозуміти різний ступінь створюваного захоплення

8. Продукт слід використовувати у чистому вигляді без розведення. Нанесіть рясний і рівномірний шар продукту за допомогою інструменту на ваш вибір, звертаючи увагу на створення рівномірного шару, що покриває всю оброблювану поверхню.





9. Залиште продукт діяти на час, вказаний у попередньому тесті. В цей час важливо, щоб поверхня підлоги завжди залишалася рівномірно вологою та покритою шаром продукту. Тому за необхідності поширіть SAFE MARBLE, повторно застосувавши додаткову кількість. Наявність ділянок без продукту на етапі обробки може призвести до остаточного зовнішнього вигляду та нерівномірного ступеня протиковзання.

10. Після закінчення часу, вказаного у випробуванні, приступіть до видалення надлишків, можливо, за допомогою пілососу для води, і відразу ж після цього добре та рясно промийте чистою водою.

Видалення залишків та ополіскування водою – це операція, яку необхідно проводити з урахуванням фактичного часу контакту продукту з поверхнею. Тому почніть видалення продукту, з того місця, де ви почали наносити SAFE MARBLE, приділяючи увагу видаленню його з обробленої ділянки за той самий час, який був потрібний для його нанесення. Таким чином, продукт зможе одночасно впливати на всю поверхню.

Щоб полегшити весь етап обробки, рекомендується проводити роботу з окремими ділянками поверхні, якщо загальна поверхня, що обробляється, велика. Розмір секторів необхідно оцінювати згідно з встановленим часом контакту. Короткі часи контакту повинні відповідати малим ділянкам. І навпаки, у разі більш тривалого часу контакту можуть бути окреслені більші сектори.

Час висихання

Поверхні, оброблені SAFE MARBLE, стають сухими після висихання води, що використовується для ополіскування.

Відкриття трафіку

Поверхні, оброблені SAFE MARBLE, можуть бути відкриті для руху після повного видалення продукту.

Супутній продукт І ДОДАТКОВЕ для очищення та обслуговування

- Для звичайної очистки поверхні, обробленої SAFE MARBLE, ми пропонуємо: ALGAFLOOR або NEUGEL.
- Для екстраординарного очищення та попередньої депарафінізації поверхні, обробленої SAFE MARBLE, ми пропонуємо: FABER 30
- Для захисту від плям на поверхні, обробленій SAFE MARBLE, ми пропонуємо: PROTW LUX LO.



SAFE MARBLE

Протиковзне покриття на водній основі для мармуру,
травертину, вапняку та всіх вапнякових поверхонь

**ПОКАЗАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ**

- Продукт необхідно наносити у чистому вигляді.
- Не наносьте продукт на вологу поверхню.
- Не наносьте продукт на перегріті основи.
- Не наносити на поверхні, що піддаються прямому впливу сонячних променів.
- Наносите продукт із температурою поверхні від +5 до +40°C.
- У разі нанесення на недавно покладені або залиті розчином поверхні дочекатися повного висихання розчину та клею.
- Перед тим, як приступити до нанесення продукту на всю поверхню, бажано провести попередній тест на частини матеріалу, який не видно або не укладено, щоб оцінити його придатність для передбачуваного використання.
- Обробка SAFE MARBLE передбачає невелике зменшення блиску поверхні, який залежить від часу контакту продукту з поверхнею.

ЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Після закінчення нанесення обладнання, що використовується, можна промити водою.

БЕЗПЕКА

При користуванні продуктом завжди використовуйте найбільш відповідні засоби індивідуального захисту та неухильно дотримуйтесь інструкцій у паспорті безпеки продукту.

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Зовнішній вигляд:	прозора рідина
Колір:	від прозорого до бурштинового
Запах:	без запаху
pH	4,0 ± 0,6
Питома вага при 20 °C	1000 ± 15 г / л

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати контейнери щільно закритими у прохолодному та сухому місці.

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

24 місяці в оригінальній закритій упаковці у сухому прохолодному місці.

УПАКОВКА

- 1 л пляшок - 12 пляшок у коробці
- 5 л банок - 4 банки в коробці

Перегляд 2.0 – 11/07/2016

Цей лист даних скасовує та замінює будь-яку іншу попередню версію. Завжди звертайтеся до останньої версії технічного паспорта, доступного на сайті www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica залишає за собою право оновлювати та/або змінювати дані та інформацію, представлені в технічному листі.

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, є результатом нашого ширшого дослідження та технічного досвіду експлуатації. У будь-якому випадку, рекомендується проводити профілактичний тест, щоб перевірити придатність продукту як для передбачуваного використання, так і для типу матеріалу, на який він призначений для нанесення. Вказана інформація та пропозиції жодним чином не можуть вважатися обов'язковими або мати на увазі нашу відповідальність, оскільки умови та методи використання продукту не можуть контролюватись нами. Тому Faber Chimica Srl знімає з себе всю відповідальність за використання цих даних та пропозицій.

