

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

АКЕМИ® Усилитель цвета PLUS - готовый к применению однокомпонентный препарат на основе сольвента и реактивных модифицированных силикатов. Впитывается капиллярами камня. Полисилоксан продуцируется в результате каталитической реакции. Вступает в реакцию с кремниевыми субстанциями камня.

Отличительные особенности:

- усиливает цвет и структуру мелкозернистых глянцевых и полированных поверхностей камня
- сохраняет блеск полированных поверхностей
- не образует пленки
- может быть отколерован АКЕМИ® Каменными чернилами
- позволяет камню "дышать"
- всепогоден, не желтеет
- длительное время обработки
- придает водо-грязеотталкивающий эффект
- для внутреннего и наружного применения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Препарат применяется для обработки мелкозернистых, полированных, пористых натуральных и искусственных камней (мрамор, гранит, гнейс, сланец, известняк, бетон и т.п.). Дополнительно может быть отколерован АКЕМИ® Каменными чернилами. Обработанная препаратом поврежденная поверхность камня (трещины и т.п.), приобретает однородный цвет. В реакции с кварцсодержащими камнями и известняками достигается наибольшая эффективность и стойкость.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Очистка:
Поверхность должна быть чистой, совершенно сухой и не иметь каких-либо покрытий. В зависимости от типа камня и степени загрязнения, рекомендуются следующие препараты (согласно спецификации): АКЕМИ® Очиститель камня, АКЕМИ® Очиститель цементной пленки, АКЕМИ® Очиститель ржавчины, АКЕМИ® Восковой очиститель, АКЕМИ® Очиститель плесени, АКЕМИ® Адсорбирующая паста, АКЕМИ® Очиститель ржавчины. После применения препаратов обязательно промыть водой. Высушить поверхность камня перед нанесением защитного покрытия (1-2 дня). Оптимальная температура воздуха 10-25°C.
2. Перед обработкой объекта, необходимо обработать пробный образец камня на предмет степени изменения цвета камня, расхода продукта, способа нанесения продукта на поверхность и пр.
3. Наносить препарат неразбавленным, равномерным тонким слоем кистью, валиком или пульверизатором. Дать препарату в достаточном количестве впитаться в поверхность камня.
4. Через 10-15 минут удалить остатки препарата со всей поверхности камня адсорбирующей тканью.
5. Процесс повторить на сильно адсорбирующих поверхностях.
6. Инструмент легко очищается АКЕМИ® Нитро-растворителем.
Для регулярной очистки использовать АКЕМИ® Мягкое мыло для камня.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

- Используйте АКЕМИ® Жидкие перчатки для защиты кожи рук.
- Не пригоден для глазурованных и неабсорбирующих поверхностей. Умеренно пригоден для плотных и полированных камней.
Обработанные поверхности отполировать до полного удаления легкого матового налета.
Степень усиления цвета зависит от свойств камня. Наибольший эффект достигается на темных камнях. На некоторых камнях, напр. Nero Assoluto или Nero Impala могут появиться пятна. Это не есть недостаток продукта, а лишь специфические свойства самого камня. Рекомендуется предварительно обработать пробную поверхность.
- Продукт, смешанный с красителями Каменные чернила пригоден к применению только в течение 1 суток.
- Поверхность, обработанная отколерованным Усилителем цвета PLUS, может быть дополнительно очищена АКЕМИ® Очистителем I.
- Препарат слегка мутнеет в случае хранения при температуре ниже 15°C. При комнатной температуре продукт опять становится прозрачным.
- Находящиеся в зоне работ не стойкие к растворителям материалы (лакокрасочные покрытия, растения, автомобили и т.п.), должны быть защищены
- Соблюдать меры предосторожности.
- Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.
-

ДАННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

см. данные "ЕС"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет:	белесый
Плотность:	0,92 г/ см ³
Расход:	прим. 10-20 м ² / л (зависит от степени адсорбции камня)

Срок годности: 1 год при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Поскольку способы и средства применения вне нашего контроля, производитель не является ответственным за вышеизложенное.

г.Киев, ул.Бойчука 31 (Киквидзе)

www.vdk.kiev.ua

+38 096-888-72-88

+38 067-103-11-88