



## VIGOR TRASPARENTE

Очень прозрачный полиэпоксидный клей

**Описание:**

Мастика для склеивания и ламинирования мрамора, гранита и искусственного камня. Очень быстрый, очень мягкий, очень светлый цвет. Легко размешивается и наносится. Он остается густой консистенции даже после добавления отвердителя.

TENAX Vigor имеет отличную адгезию в течении короткого времени (45-60 мин), таким образом позволяя обрабатывать камень в очень короткое время даже при низкой температуре. Отвержденный продукт выглядит блестящим и очень хорошо полируется.

**Инструкция по использованию:**

Перед применением продукта убедитесь, что материал чистой и сухой.  
 Возьмите из банки/ведра/бочки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 2-3% от веса. Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.  
 Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.  
 Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители.  
 Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем.  
 Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончанию смешивания.

**После использования хорошо закройте банку. Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей.**

[www.vdk.kiev.ua](http://www.vdk.kiev.ua)



г. Киев, ул.Киквидзе 31 (Бойчука 31)

[www.vdk.kiev.ua](http://www.vdk.kiev.ua)

+38 096 888 72 88

+38 067 103 11 88

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Вязкость при 25°C 20 Па*с (ASTM D2196)                                       | Тиксотропичная паста |
| Плотность при 25°C гр/см <sup>3</sup>                                        | 1.1                  |
| Внешний вид                                                                  | Желтоватая паста     |
| Пропорции клей/отвердитель                                                   | 100+2/3              |
| Время желатизации в массе при 25°C в мин.                                    | 4-6                  |
| Остается липким в тонком слое при 25°C в мин.                                | примерно 20 мин.     |
| Время полного отверждения при 25°C в мин.                                    | примерно 45-60 мин.  |
| Минимальная температура реакции                                              | +5°C                 |
| Минимальная температура эксплуатации                                         | +5°C                 |
| Максимальная температура эксплуатации                                        | +110°C               |
| Срок годности при 25°C                                                       | 6 месяцев            |
| Сила адгезии при 25°C на мраморе Botticino через 2 часа (ASTM D 4541) в МПа  | 7.9                  |
| Сила адгезии при 25°C на мраморе Botticino через 24 часа (ASTM D 4541) в МПа | 8.1                  |
| Сила адгезии при 25°C на граните через 2 часа (ASTM D 4541) в МПа            | 5.2                  |
| Сила адгезии при 25°C на граните через 24 часа (ASTM D 4541) в МПа           | 5.4                  |
| Сила адгезии при 25°C на агломерате через 2 часа (ASTM D 4541) в МПа         | 5.1                  |
| Сила адгезии при 25°C на агломерате через 24 часа (ASTM D 4541) в МПа        | 6.6                  |

**Срок годности**

Срок хранения продукции не менее 6 месяцев при 18-25°C. Хранить как можно дальше от источников тепла, уберегать от влажности и солнца.

**Правила безопасности**

Клей и отвердитель - химическая продукция. Пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании, основана на испытаниях, проведенных в лаборатории TENAX и скорректирована, на основе нашего опыта. Полученные данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не имеют юридической силы. Клиент должен проверить пригодность продукта перед использованием. В обязанность клиента входит убедиться, что использование продукта осуществляется в соответствии с законодательством страны заказчика.



Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d'Italia, che opera nell'ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili. Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures.