

# VDK

ВСЕ ДЛЯ КАМНЯ

г. Киев, ул. Киквидзе 31 (Бойчука 31)

[www.vdk.kiev.ua](http://www.vdk.kiev.ua)

+38 096 888 72 88

+38 067 103 11 88

## SOLIDO COLORATO (ГУСТОЙ ОКРАШЕННЫЙ)

### Описание

Густой клей средней степени вязкости. Идеально подходит для склейки и ремонта гранита, мрамора и других подобных материалов. Благодаря густой форме выпуска, используется при проведении работ в вертикальной плоскости. Отвержденный продукт отлично полируется. Хорошая степень реакции при низкой температуре. Клей имеет низкую степень усадки и обладает хорошей адгезией к большинству материалов. Долго остается в рабочем состоянии по истечении срока годности.



### Инструкция по использованию

Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой. Возьмите из банки/ведра/бочки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 2-3 % от веса. Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь. Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку. Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители. Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем. Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончании смешивания. **После использования хорошо закройте банку. Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей**

[www.vdk.kiev.ua](http://www.vdk.kiev.ua)

## Техническая информация

| Технический лист                                                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Вязкость при 25°C 20 Па*с (ASTM D2196)                                | 200000-350000 cps |
| Плотность при 25°C гр./см3                                            | 1.65              |
| Внешний вид                                                           | Цветная паста     |
| Пропорции клея/отвердителя гр.                                        | 100+2/3           |
| Время желатизации (без упаковки) при 25°C мин.                        | 3-4               |
| Остается липким в тонком слое при 25° С мин                           | 15-20             |
| Время полного отверждения при 25°C мин                                | 60-80             |
| Минимальная температура реакции                                       | 0°C               |
| Минимальная температура эксплуатации                                  | 0°C               |
| Максимальная температура эксплуатации                                 | +110°C            |
| Срок годности при 25°C                                                | 6 месяцев         |
| <b>Испытания на прочность по системе ASTM*</b>                        |                   |
| Предел прочности при растяжении МПа                                   | 25                |
| Растяжимость                                                          | >1%               |
| Модуль сжатия                                                         | 2900              |
| <b>Испытание на изгиб</b>                                             |                   |
| Разрушающая нагрузка МПа                                              | 36                |
| <b>Тест на адгезию</b>                                                |                   |
| Сила адгезии при 25°C через 2 часа на полированном мраморе Боттичино  | 3.5               |
| Сила адгезии при 25°C через 24 часа на полированном мраморе Боттичино | 4                 |

\*ASTM International (American Society for Testing and Materials) — американская международная добровольная организация, разрабатывающая и издающая стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. [www.astm.org](http://www.astm.org)

### Срок годности

Срок хранения продукции 6 месяцев при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, уберечь от влажности и солнца.

### Правила безопасности

Клей и отвердитель — химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.

### Возможная упаковка

1 л.